

TERABAT

CEM II/ A-P 42.5 N CE CP2 PM NF



Ciment pour travaux courants dans son sac aqua résistant



POUR VOS TRAVAUX DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL

CONDITIONNEMENT

Sac aqua résistant de 25 kg.
Big bag cubique de 1T (sur commande).
Vrac livré par camion citerne.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes ciment NF EN 197-1, NF P 15-317 et NF P 15-318.
Se référer au DTU suivant le type d'application.
Fiche technique disponible sur demande.



CONSEIL DU PRO

Éviter le sous-dosage en ciment qui altère la durabilité des bétons.
Respecter la quantité d'eau.
Utiliser des gravillons et sables propres.
Protéger les surfaces de béton frais de la dessiccation par le bâchage, l'humidification et la pulvérisation de produit de cure.

APPLICATION

TERABAT est le ciment particulièrement bien adapté aux travaux de bâtiment et génie civil courants : dallages ou sols industriels, bétons préfabriqués, bétons armés ou précontraints, bétons en élévations, fondations ou travaux souterrains, travaux routiers, etc.

Recommandé pour les travaux en environnement moyennement agressif (zones côtières).



PRODUIT

- **Sac Aqua résistant** : résiste pendant 6h sous la pluie et jusqu'à 12h sur un sol humide. Reste manipulable même humide. Ne se déchire pas. La qualité du produit est préservée.
- **Durabilité des ouvrages** en milieu faiblement ou moyennement agressif (prise mer).
- **Résistant** : permet de réaliser des bétons de classe de résistance élevée allant jusqu'à 40 MPa à 28 jours.
- **Développe des résistances mécaniques** élevées aux jeunes âges, permettant un décoffrage rapide.
- **Conforme à la norme NF** : garantie la qualité et la régularité de la composition du ciment attesté par des contrôles externes réguliers.
- **Fabriqué à La Réunion** : disponibilité et proximité immédiate auprès des quincailleries et négoce habituels.

CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	CIMENT 	SABLES 	GRAVILLONS 	EAU 	VOLUME 
DOSAGE MOYEN POUR					
BÉTON COURANT 350kg/m ³	x 1 	4 	5 	12,5 litres environ	→ 70 litres environ
MORTIER COURANT 350kg/m ³	x 1 	5 	-	12,5 litres environ	→ 55 litres environ

Dosages donnés à titre indicatif

 = 10 ℓ	6x  =  = 60 ℓ
--	---

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (MPa)
- Début de prise mesuré sur pâte pure ≥ 60 min selon la norme NF EN 196-3. - Stabilité mesurée sur pâte pure ≤ 10 mm selon la norme NF EN 196-3.	Résistances mécaniques à la compression déterminées sur mortier normalisé, conformément à la norme NF EN 196-1.	- Résistance à court terme 2 jours >10 MPa. - Résistance courante 28 jours >42.5 MPa et <62.5 MPa.



LE SAVIEZ-VOUS ?

TERABAT est disponible en palette d'1T (40 sacs) et de 2T (80 sacs).