

TERALIA

Relief

Texture gravillonnée adhérente

MISE EN OEUVRE

Répartir et égaliser le béton, pour ensuite le lisser et obtenir une surface plane. Immédiatement, pulvériser le désactivant uniformément sur toute la surface. Laisser agir 4 à 24 heures, puis laver au jet à haute pression pour faire apparaître le granulat.

Joint de dilatation : scier le béton durci (24 heures maximum après le coulage) tous les 25 m² environ.

Protéger la surface par une cure appropriée, avant et après désactivation.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme à la norme NF EN 206-1+A2/CN. DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques ». NF P98-170 « Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle ».

MODES DE LIVRAISON

Goulottes simples ou télescopiques.



CONSEIL DU PRO

Possibilité de mélanger plusieurs granulats colorés afin d'obtenir l'aspect esthétique souhaité.

APPLICATION

Pour embellir durablement tous types d'aménagements extérieurs.



- Surface antidérapante gravillonnée.
- Possibilité de mettre en avant le caractère local.
- Plus de 20 références disponibles.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Produit désactivant : neutralise la prise du liant en surface.
Résine de protection : idéal pour empêcher la pénétration des hydrocarbures et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage (effet satiné ou mat).
Produit de cure : évite la dessiccation.