

TECTOR

Béton sec



Réaliser un béton en toute simplicité

MISE EN OEUVRE

Pour un sac de 25 kg prévoir 2,5 litres d'eau. Après avoir mélangé le béton avec l'eau, laisser reposer 3 mn avant utilisation.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.
48 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 20.1.



CONSEIL DU PRO

Le gâchage peut être réalisé de façon manuelle ou avec une bétonnière. Il faut obtenir une pâte homogène. Temps d'utilisation du produit : 60 mn.



APPLICATION

Micro béton prêt à gâcher à utiliser pour la réalisation de petits ouvrages en maçonnerie : dalles, petites fondations, remplissage de blocs, poteaux, linteaux, chaînage... Réalisation de murs en moellons, de marches d'escalier, fixation de piquets...



LES PRODUIT

- **Béton multi-usages** : pour travaux courants de maçonnerie
- **Haute Résistance** : 25 Mpa*
- **Béton prêt à gâcher** : 1 sac = 12,5 litres de béton

*en respectant le dosage en eau

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

TECTOR Ragrage Fin Blocs (page 48) : pour la réalisation d'enduits de qualité pour les murs intérieurs et extérieurs.