

TECTOR

Ragréage fin blocs



Facile à utiliser et adapté aux climats tropicaux

MISE EN OEUVRE

Pour un sac de 25 kg prévoir environ 4.5 litres d'eau avec un malaxage manuel ou mécanique.

Laisser reposer la pâte 3 mn avant l'application.

Projeter le mélange directement sur le mur de façon régulière et uniforme en respectant l'épaisseur recommandée.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg.
48 sacs par palette.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme aux normes NF DTU 26.1.
et NF EN 998.1.



CONSEIL DU PRO

Penser à dépoussiérer le support, puis humidifier les blocs avant l'application en plein soleil. Protéger l'enduit fraîchement appliqué en cas de pluies battantes, de vents desséchants et de fort ensoleillement.

Ne pas rajouter d'adjuvant au mortier qui en contient déjà pour une meilleure maniabilité.

Le produit peut être utilisé pour des épaisseurs comprises entre 10 et 15mm.

APPLICATION

Mortier hydrofugé et fibré prêt-à-l'emploi destiné au ragréage des murs intérieurs et extérieurs en blocs béton.

Application mécanique (à la pompe à projeter) ou manuelle (taloche, lisseuse).

1 sac de mortier = 1,25m² de ragréage (10mm d'épaisseur)

LES + PRODUIT

- **Plus de productivité** : temps ouvert optimal pour les climats tropicaux qui permet une bonne reprise du produit. Le mortier ne sèche pas trop vite.
- **Facile à utiliser** : mélange tout prêt où seul l'ajout d'eau est nécessaire. Produit souple qui permet de le travailler très facilement.
- **Plusieurs finitions possibles** : lisse, rugueuse, époncée ou grattée.
- **Recouvrable par une peinture** : attendre ~ 28 jours pour le séchage complet.